



ANTIROUILLE

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Peinture d'accrochage et de finition antirouille à base de liant alkyde modifié époxy en émulsion dans l'eau.

DOMAINE D'EMPLOI

A l'extérieur et à l'intérieur l'**accr'O-prim** est utilisé non seulement en tant que sous couche pour les supports métalliques, le zinc, le galva, le cuivre, aluminium anodisé, sur d'autres supports comme le PVC, le verre, les anciens vernis, le pré-laqué. Mais aussi en tant que finition antirouille satinée sur les supports ferreux. Ne contient pas de zinc ni de nitrite, doté d'un anti flash rust elle s'applique directement sur le fer.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Léger satin tendu
Densité	1,25 ± 0,05.
Extrait sec en poids	51 % ± 0,5 %.
Extrait sec en volume	37 % ± 0,5 %.
Séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative	Hors poussière 30 minutes. Sec au toucher 2 heures. Recouvrable après 6 heures avec des peintures à l'eau et après 12 heures avec des peintures au white-spirit. Attendre 48 heures avec des peintures utilisant des solvants puissants (bi composants PU par exemple).
Diluant éventuel	Eau.
Rendement	10 à 12 m ² au litre suivant l'aspect du support.
Température d'utilisation	+ 5°C ; 80 % d'humidité maximum.
Conservation	Un an en emballage d'origine non entamé. Tenir à l'abri du gel.

MISE EN ŒUVRE

Application	Sur les fonds préparés conformément au DTU en vigueur, appliquer une couche d' accr'O-prim ECRAN 77 . Sur métaux ferreux neufs ou en bon état appliquer directement l' accr'O-prim ECRAN 77 en deux voir trois couches pour une protection antirouille. Sur métal attaqué ou abimé, éliminer les traces de rouille. Sur les galvanisés neufs un dérochage à l'acide n'est pas nécessaire, cependant éliminer les traces de graisse avec un solvant approprié, puis appliquer une couche d' accr'O-prim ECRAN 77 . Sur PVC, pré-laqué, peintures ou vernis en bon état, pratiquer un égrainage léger avant d'appliquer l' accr'O-prim .
Matériel d'application	Brosse en soie, rouleau en polyester ou microfibre, pistolet diluer avec 10% d'eau et prévoir une couche supplémentaire.
Observations	Après utilisation, ne pas jeter les effluents de nettoyage des outils à l'égout. Laisser l'eau s'évaporer, et éliminer les résidus secs dans les déchetteries.
Teinte	Blanc.
Conditionnement	Bidon de 15 litres, 4 litres et boîte de 1 litre.
Conservation	Un an en emballage non entamé, tenir à l'abris du gel et des fortes chaleurs.
Classification	T36.005 Famille 1 Classe 7b2, non soumis à étiquetage, produit non toxique
Normes COV	Catégorie I, Valeur limite 150g/l, Teneur 80g/l.

Février 2006. Cette feuille de renseignements est fournie à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement.

L'emploi du produit doit toujours être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.