

Siloxane Façade



Peinture « Respirante » d'aspect mat minéral à base de résine acrylique et polysiloxane pour la décoration et la protection des façades.

Domaine d'application : Protection et décoration des façades neuves ou anciennes.

Qualités :

40% de résine siloxane

Intérieur-Extérieur
Hydrofuge et insaponifiable
Micro-poreuse et grande respirabilité du support
Grande résistance à l'encrassement et aux intempéries
Facilité d'emploi
Sans odeur, séchage rapide
Compatible avec les anciens films minces type D2-D3
Excellente rétention des teintes.

Caractéristiques :

Densité	1.52 ± 0.05
Extrait sec (poids)	61 % ± 1 %
Extrait sec (volume)	37.5 ± 1 %
Rendement	6 à 8 m ² au litre suivant le support
Utilisation	température > à 5°C
Séchage	Sec 1 heure
(20°C 65% Humidité relative)	Recouvrable 24 heures
Diluant éventuel	Eau

Mise en œuvre :

Matériel d'application	Brosse et rouleau polyamide poil moyen
	Airless buse 50 à 60/100mm
Dilution	5 à 10% en première couche
	5% ou pur en seconde couche
	10% application à l'airless
Nettoyage des outils	Eau

Siloxane Façade



Supports	Préparation	Primaire	Finition
Enduits hydrauliques sains et conformes au DTU 26.1 Bétons bruts, neufs sains et conformes au DTU 23.1	Egrenage Brossage Dépoussiérage Lavage haute pression Séchage.		Siloxane Façade 2 couches
Enduits, bétons anciens non peints, Anciennes peintures pulvérulentes	Nettoyage Brossage Lavage haute pression Séchage	1 couche de fixateur (solvanté)	Siloxane Façade 2 couches
Ancienne peintures adhérentes et peu pulvérulentes	Nettoyage Brossage Lavage haute pression Séchage	1 couche de Primaire Façade (conseillé)	Siloxane Façade 2 couches
Ancienne peintures peu adhérente	Décapage Rinçage haute pression Séchage	1 couche de Primaire Façade	Siloxane Façade 2 couches

L'états des supports doivent être conforme aux DTU 59.1.

Observations :



Couleurs

Blanc, 180 teintes du nuancier façade

(Nous déconseillons l'utilisation à l'extérieur et en zone exposée
Des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > à 0.7)

Conditionnement Stockage

Bidons de 15 Litres et 4 litres
1an en emballage non entamé et à l'abri
du gel et des fortes chaleurs

Classification

AFNOR T36-005 Famille 1
Classe 7b2/10c, non soumis à étiquetage
Produit non toxique pour large public

Normes COV

Famille C, Valeur 75g/l, Teneur 20g/l



Champod-Perry S.A 44 avenue des chardons 77340 Pontault-combault Tél : 01.60.28.05.29